

ERADUR[®] DEKOR EF

Produkttype:	Tokomponent, opløsningsmiddelfri og ufarvet epoxyplast. Det 100% reaktive produkt giver særligt lave emissioner til omgivelserne.	
Brugsområde:	Bindemiddel/lim til dekorative belægninger af natursten. Produkt med lav emission, hvilket giver et bedre indendørsmiljø.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Fremstillet til at give grus af natursten (4-6 mm) den optimale binding, hvilket kræves for at opnå et holdbart og slidstærkt naturstengulv.• Bindemidlet giver mere plast på stenen uden at besværliggøre gulvbelægningen.• Produktet er ikke farvet og har god resistens mod gulning. <p>God vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Forstærker betonoverfladen. Belægninger, der er opbygget af ERADUR DEKOR EF, har god slidstyrke og kemikaliebestandighed. Belægningen tåler benzin, olier, fedt, salte og vand mm. Belægningen har begrænset bestandighed mod stærke syrer, organisk syrer og stærke opløsningsmidler. Bestandigheden mod alkalier og lud er god. Produktet afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarligt.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 10-25°C.	
Brugstid:	Ca. 30 min.	
Hærdningstid:	24-36 timer før berøring ved gang og lettere belastning. 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	2,3 vægtdele ERADUR DEKOR EF, komponent A (4,6 kg) 1 vægtdel ERADUR DEKOR EF, komponent B (2,0 kg) ca. 100 kg grus af natursten (4-6 mm)	
	<p><i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet før påføring.</i></p> <p><i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i></p>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Massefylde	base: 1,15 g/cm ³ hærder: 0,98 g/cm ³ blanding: 1,16 g/cm ³
	Viskositet, 25°C	ca. 1,7 Pa*s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (15 °C)