

ERADUR[®] ESD PRIMER 1

Produkttype:	Vandbaseret, elafledende epoxyprimer beregnet til ESD-belægninger.
Brugsområde:	Eradur ESD-belægninger.
Egenskaber:	Elektrisk ledende primer med høj ledningsevne. God vedhæftning til de fleste hårde underlag. Brug af produktet kræver effektiv udluftning og relativ luftfugtighed: RF <80%.
Brugtid:	Brugtid efter opblanding er ca. 30 min.
Hærdningstid:	8 timer.
Blandingsforhold:	1 vægtdel ERADUR ESD Primer komponent A (2,1 kg) 4 vægtdele ERADUR ESD Primer komponent B (8,5 kg) Bemærk at Eradur ESD Primer 1 ikke skal fortyndes, men derimod påføres som leveret med gummiskrabere og efterfølgende rulles over med malerrulle. Det er vigtigt at påføringen er jævn og omhyggelig med 0,12 kg per kvadratmeter. Som underlag for elafledende farvesandsbelægninger skal ESD Primer 1 påføres på epoxyprimer, der er afstrøet med sand, dvs. Eradur Primer N eller Eradur Plus Primer afstrøet med kvartssand 0,7-1,2mm, ca. 0,5 kg/m ² Kobbertape og jordforbindelse skal udføres på underliggende lag. Forbruget øges til ca. 0,14 kg/m ² ved afstrøet primer <i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.</i>
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.