

ERADUR[®] RAPID XS

Produkttype:	To-komponent, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxyprimer	
Brugsområde:	Primer til overflader som skal belægges samme dag Bindemiddel til sand ved brug af epoxy, til udjævningsmasser mm.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Hurtig hærdning; kan belægges efter 2-4 timer (15-25 °C). Når produktet anvendes som primer skal det belægges indenfor 8 timer• Bør afstrøs med sand• Produktet gulner• God indtrængningsevne og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag.• Forstærker betonoverfladen. Udmærket til støvbinding. Giver betonen en tæt, slidstærk, kemikalieresistent overflade.	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 5-25 °C.	
Brugtid:	Brugtid efter opblanding er ca.12 min, dvs. at produktet er meget reaktivt!	
Hærdningstid:	2-4 timer før påføring af belægning eller maling afhængig af temperatur 8 timer før berøring ved gang og lettere belastning. 2 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	2 vægtdele ERADUR Rapid XS Komponent A (10 kg) 1 vægt del ERADUR Rapid XS Komponent B (5 kg) <i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring.</i> <i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trykstyrke	ca. 85 N/mm ²
	Trækstyrke	ca. 45 N/mm ² dvs. brud i betonunderlaget
	E-modul	ca. 1600 N/mm ²
	Massefylde	ca. 1,09 g/cm ³
	Viskositet	ca. 0,8 Pa*s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Rækkeevne grunding	ca. 0,3 kg/m ²
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (>15 °C).