

ERADUR[®] TOPPLACK FLING

Produkttype:	To-komponent, lavviskøs, opløsningsmiddelfri epoxyplast	
Brugsområde:	– Belægningen er tilpasset de højeste krav til mekaniske egenskaber – Produktet har lav gulning – Som toplak og forsegling af farvesandsgulv – Som toplak til gulv med flakes	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Væder vanskelige underlag• Gode mekaniske egenskaber• Lav gulning og høj lysægthed• God resistens mod uorganiske syrer, alkalier, benzin og olier. <p>En høj kvalitets-klarlak, der er fremstillet til brug som toplak på belægninger, hvor der er behov for lav gulning og høj lysægthed kombineret med slidstyrke og evne til at tåle slitage. Kan også anvendes gennemgående ved farvesandsbelægninger, hvor den da vil give belægningen yderst gode mekaniske egenskaber og høj slagfasthed. Produktet afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarligt.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 12-30 °C.	
Brugtid:	Brugtid efter opblanding er ca. 50-60 min.	
Hærdningstid:	8-16 timer før påføring af belægning eller maling 24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	2 vægtdele ERADUR Topplack Fling komponent A (10 kg) 1 vægt del ERADUR Topplack komponent B (5 kg)	
	<p><i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring.</i></p> <p><i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærdner er præcist. Base og hærdner bør være rumtemperatur ved brug.</i></p>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs advarselsetiketten og vareinformationsbladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trykstyrke	ca. 70 N/mm ²
	Bøjetrækstyrke	ca. 65 N/mm ²
	Trækstyrke	ca. 45 N/mm ² dvs. brud i betonunderlaget
	Massefylde	ca. 1,07 g/cm ³
	Viskositet, 25°C	letflydende, ca. 0,4 Pa s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (15 °C).