

# DEGADUR® BOND PROMOTOR HP

Tilsætningsmiddel som forbedrer vedhæftning til metaloverflader og keramiske plader. Degadur® Bond Promotor HP/Ecryl® Vedhæftningsmiddel er stærkt ætsende og skal derfor håndteres i yderst forsigtighed. Anvend beskyttelsestøj-, handsker og briller.

Tilsæt Degadur® Bond Promotor HP til primeren umiddelbart før brug. Degadur®-bindemiddel tilsat Degadur® Bond Promotor HP er ikke stabilt og skal anvendes umiddelbart efter opblanding.

Tilsætningen af Degadur® Bond Promotor HP forlænger hærdetiden, og mængden af hærdepulver skal derfor øges.

Ved tilsætning af mere end 0,3% Degadur® Bond Promotor HP og koldere end 20°C anbefales det, at Degadur® Accelerator 101 tilsættes med 0,2-0,3%, samt at mængden af hærdepulver øges >4%.

Alle Degadur™ produkter er hærdet med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier ved en temperatur på 20°C:

Produkt	Vægt-%	Hærder (kilogram)
Degadur® B-71/Ecryl Primer	100	6
Degadur® Bond Promotor HP	4,0	0,030
Degadur® Härdarpulver	0,5	0,240

*Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.*

Ovenstående blanding har et potlife på 10 minutter og en hærdetid på 30 minutter.