

ERADUR[®] ESD FLEXIBEL

Produkttype:	Tokomponent, opløsningsmiddelfri, pigmenteret epoxyplast. Produktet er strømførende samt semi-elastisk.	
Anvendelsesområde:	Belægninger på svigtende underlag, spånplader, asfalt mm., hvor der er behov for at modvirke ophobning af antistatisk elektricitet. Giver desuden en vis lyd/vibrationsdæmpning på dørklader.	
Egenskaber:	<p>Giver en elastisk, slagfast belægning med god slidresistens. Egnede til overflader med tung trafik, hvor underlaget eksempelvis er industri-asfalt, dørklader mm.</p> <p>Kemikaliebestandigheden er middelgod. Overfladen er halv hård og dermed noget mere tilbøjelig til at blive beskidt end hårde epoxyoverflader. Produktet har en marginalt større tendens til gulning.</p> <p>På grund af de reaktive komponenter i produktet er bindemidlet fleksibelt, hvilket giver permanent elasticitet og lang levetid.</p> <p>Vedhæftningen til beton og de fleste andre underlag er god. Afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarligt.</p>	
Anv. temperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15-25 °C. (RF < 80%)	
Brugtid:	Brugtid efter opblanding er ca. 40 min afhængig af temperatur.	
Hærdetid	24-48 timer før lettere belastning og berøring ved gang (afhængig af temperatur). 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	2,66 vægtdele ERADUR ESD Flexibel, komponent A (15 kg) 1 vægt del ERADUR ESD Flexibel, komponent B (4,1 kg)	
	<i>Eradur er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter, med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring.</i>	
	<i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærdere er præcist. Base, hærdere og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller- og tøj ved blanding og påføring. Læs advarselsetiketten og produktdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Hårdhed, Shore D	ca. 45
	Viskositet	ca. 2,0 Pa*s
	Massefylde	blanding: 1,35 g/cm ³
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15 °C).