


# ERADUR® RESISTENT LM MASSIV

Slitstark beläggning som tål lösningsmedel och nötning



Eradur® Resistent LM Massiv är en beläggning avsedd för ytor utsatta för mycket tung kemikaliebelastning, speciellt lösningsmedel.

Eradur® Resistent LM Massiv utförs som slät självutjämnande beläggning i ca 4-8 mm skiktjocklek och är uppbyggd av specialformulerad högpresterande lösningsmedelsfri epoxi som bindemedel.

Eradur® Resistent LM Massiv är formulerad för kontinuerlig kemisk belastning av ett flertal aggressiva kemikalier. Se sep. tabell över kemikalieresistens.


Produkten gulnar och mörknar något mer än konventionella epoxibeläggningar.

Eradur® Resistent LM Massiv finns även formulerad som tankbeläggning för applicering på lodräta ytor, samt som elavledande ESD-beläggning se separat systemblad.

Eradur® Resistent LM Massiv är synnerligen nötningstålig och slitstark med utmärkta mekaniska egenskaper.

Eradur® Resistent LM Massiv är anpassad för användning i:

- Kemisk Industri
- Avfallshantering
- Färgindustri
- Cellulosaindustri
- Livsmedelsindustri
- Tryckerier



## EGENSKAPER RESISTENT LM MASSIV

|                    |   |
|--------------------|---|
| Vidhäftning        | Mycket god vidhäftning till rengjord betong samt andra underlag.  |
| Tryckhållfasthet   | Förstärker i tjocka skikt betongunderlaget och fördelar punktbelastningar.  |
| Nötningstålighet   | Mycket god beständighet mot intensivt rullande och nötande trafik.  |
| Vätsketätthet      | Den fogfria beläggningen är porfri och vätsketät.   |
| Kemikalieresistens | Utmärkt. Tål kontinuerlig belastning av flertalet kemikalier. Resistenta LM Massiv har utmärkt resistens mot de flesta lösningsmedel, kolväten, alkoholer, estrar och ketoner. Klarar även korttidsbelastning av aggressiva lösningsmedel som klorerade kolväten, aceton och metanol utan att påverkas. God resistens mot oorganiska syror. |

### Underlag och förutsättningar

Eradur® Resistenta LM Massiv är avsedd att appliceras på ny och gammal betong. Beläggningen kan även appliceras på ett flertal andra hårda underlag efter lämplig förbehandling. Betongen ska vara uthärdad, max RF 93 % och cementhuden avlägsnad genom diamantslipning alt. blästring. Betongytan ska ha en draghållfasthet överstigande 1,5 MPa och ska vara torr, dammfri och väl rengjord. Vid applicering ska golvtemperaturen ej understiga 12°C och luftens relativa fuktighet (RF) vara max 80%.

Eradurprodukterna i beläggningssystemet är tvåkomponentsprodukter som ska blandas väl före applicering. Blandningsförhållandet är viktigt och därför ska satsförpackat material inte delas. Brukstiden är 30–60 minuter beroende på produkt och temperatur. Bas, härdare och filler material bör vara rumstempererat vid användning.

Hög luftfuktighet, eller om temperaturen sjunker under dagpunkten de första 24 timmarna efter applicering, kan ge ytstörningar i form av matta slöjor. Detta är enbart en ytdefekt och påverkar inte hållbarhet eller kemisk resistens.

### Skikt tjocklek

Beläggningen utförs vanligen i 4-8 mm skikt tjocklek.

### Halkskydd

Halkskydd kan utföras som Eradur® Resistenta LM Struktur.

### Uppbyggnad Eradur® Resistenta LM Massiv, 4 mm

Primer: Eradur® Primer N, alt. Eradur® Plus Primer: 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

Strösand: Kvarssand: 0,5 Kg/m<sup>2</sup>

Slurry: Eradur® Resistenta LM: 3,2 Kg/m<sup>2</sup> + finsand 0,1-0,3 mm alt. fältspatmjöl 3,2 Kg/m<sup>2</sup>.

### Härddningstid

Härddningstiden beror på temperaturen. Normalt kan golvet belastas 24 timmar efter sista arbetsmomentet. Full uthärdning och kemikalieresistens uppnås efter 7 dygn.

|                         | 12 °C | 20 °C | 30 °C |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Lätt trafik             | 24 h  | 16 h  | 12 h  |
| Tung trafik             | 48 h  | 24 h  | 18 h  |
| Full kemikalieresistens | 8 dgr | 5 dgr | 3 dgr |

### Svensk standard

Eradur® Resistenta LM Massiv har testats enligt CE EN 13813.

### Systemegenskaper

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Utseende:         | Blank, slät yta |
| Tryckhållfasthet: | > 90 MPa        |
| Draghållfasthet:  | > 32 MPa        |
| Böjhållfasthet:   | > 38 MPa        |
| Hårdhet (Shore D) | ca 83           |

### Kulör

Se färgkarta på våra standardkulörer. Beläggningen mörknar och gulnar något och bör utföras i kulörer med gulton, t ex: RAL 1001, RAL 6021, RAL 7032, RAL 8001, men kan även utföras i andra RAL- och NCS-kulörer.

### Miljö

Lång livslängd, 10–25 år, och god funktion med skräddarsydda egenskaper medför att beläggningen är ett långsiktigt bra miljöval med låga underhållskostnader. Se Byggardeklaration.

Fogfria golv har hög ytätthet och medför stora hygieniska och miljömässiga fördelar. Golvytan är lättstädad och behovet av kemikalier för daglig rengöring och underhåll är lågt.

### Arbetshygien

Eradur epoxiprodukter är 2-komponentformuleringar av härdplast, vilket innebär att endast utbildad personal får arbeta med produkterna. Ytor där epoxiarbete pågår avgränsas med markeringar, och annan verksamhet får ej förekomma inom avgränsad yta. Verksamheten på kringliggande ytor påverkas normalt inte. Eradurprodukterna är fria från lösningsmedel och i det närmaste luktlösa. Den härdade beläggningen utgör inte någon risk ur hälso- eller miljösynpunkt.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisiker skall följas, se [www.av.se](http://www.av.se).

### Underhåll och skötsel

Beläggningen tål de vanliga förekommande rengöringsmedlen och rengöringsmetoderna, även högttryckstvätt. Se separat städanvisning.

Efter långvarigt hårt slitage kan golvet rekonstrueras. Vid renoveringar av golv utgör ytan ett utmärkt underlag för ny beläggning.

Eventuellt skadad eller sliten beläggning åtgärdas bäst av golventreprenörer som är utbildade på våra produkter.

### Vägledning vid projektering

Besvärliga miljöer kräver ofta särskild förbehandling eller förberedelser. Eradur AB erbjuder kostnadsfri rådgivning och teknisk service vid val av beläggningar för att uppfylla ställda krav i olika miljöer.

Industribeläggningar är ett hantverk där erfarenhet och kunnande krävs för ett fullgott resultat. Vi arbetar rikstäckande med välrenommerade golventreprenörer som är utbildade på våra produkter. Se vår hemsida för att hitta en golventreprenör nära dig.

### Allmänt

Kontakta Eradur AB vid frågor om användningsområde, kemikalieresistens och appliceringsförhållanden.

### Beskrivningstext, exempel

|     |  |
|-----|--|
| MHG | Eradur Resistenta LM Massiv, Kulör: RAL-6021, tjocklek 4 mm. Sockel 100 mm och halkål, radie 50 mm, massa som golvbeläggningen. Sveffs kvalitetsdokumentation ska följas. Leverantör Eradur AB. Utförande enligt leverantörens anvisningar |
|-----|--|