

ERADUR® DEKOR ISL

Produkttype:	To – komponent epoxyplast, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxy.	
Brugsområde:	Bindermiddel til dekorative belægninger af natursten.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• formuleret til at give natursten grus (4-6mm) den optimale forbindelse nødvendig for at opnå en varig og holdbar natursten gulv. Den højere viskositet af bindemidlet giver "mere plast på sten" uden at komplicere gulvets anvendelse.• Har lav selvfarve og hurtig hærdning.• Modstår tidlig fugt og vandbelastning uden misfarvning <p>God vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Forstærker betonoverfladen. Belægninger, der er opbygget af ERADUR DEKOR EF, har god slidstyrke og kemikaliebestandighed. Belægningen tåler benzin, olier, fedt, salte og vand mm. Belægningen har begrænset bestandighed mod stærke syrer, organisk syrer og stærke opløsningsmidler. Bestandigheden mod alkalier og lud er god. Produktet afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarligt</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 5–30 °C.	
Varighed:	Brugstid efter blanding er ca. 50 minutter.	
Hærdningstid:	24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	2 vægtdele ERADUR DEKOR ISL, comp A, (4,4 kg) 1 vægtdel ERADUR DEKOR ISL, comp B, (2,2 kg) ca. 100 kg natursten grus (4-6 mm)	
	<p>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.</p>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Densitet	base: 1,15 gr/cm ³ hærder: 1,13 gr/cm ³ mix: 1,14 gr/cm ³
	Viskositet, 25°C	pigmenteret, ca 2,0 Pa s
	Volumentørstof	100%
	Glans	blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15 ° C).