

# DEGADUR® 430

Polyuretanmodificeret akrylbindemiddel med høj elasticitet ved lave temperaturer. Bruges til vandtæt og revneoverdækkende under indendørs og udendørs belægning.

Degadur® 430 kan med fordel anvendes til at øge elasticiteten af Degadur® 332 og Degadur® 418 til belægninger i fryser og fryseseoner.

Den lidt tykke konsistens gør bindemidlet egnet til selvnivellerende eller polstret belægning.

Alle Degadur™ produkter er hærdeet med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® 430 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærderetid(min)
5	5,0	ca 25	ca 70
10	4,0	ca 25	ca 60
20	2,0	ca 20	ca 45
30	1,0	ca 25	ca 50

*Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.*

Hærdermængde for en blanding af 6,9 kg/7 L Degadur® 430:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærderetid (min)
5	345	4,6	ca 25	ca 70
10	275	4,4	ca 25	ca 60
20	140	2,2	ca 20	ca 45
30	69	1,1	ca 25	ca 50

*Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.*

Degadur® 430 kan ikke bruges som primer eller Toplak.

Primers: Degadur® 529 (med ekstra hærdepulver), Degadur® B-71 (standard), Degadur® 111 – til fugtige overflader.

Toplak: Degadur® 529. Toplak kan laves som klar eller farvet.