

DEGADUR® 418

Medium viskøst bindemiddel til belægninger på tørre og våde gulvoverflader. Degadur® 418 kombineret med toplak Degadur® 526 er særligt velegnet i omgivelser med varmt og fedtet vand og har en forbedret modstand mod varmt snavset vand og fedt op til 80 ° C. Anbefales til store køkkener.

Degadur® 418 kan påføres med stålplade eller som polstret belægning. Også velegnet til jævn selvsnivellerende, ensfarvet masse gulv. Bindemidlet elasticitet minimerer risikoen for revnedannelse og giver en slidstærk overflade, 3-6 mm i tykkelse for medium told, trykstyrke 400 kg / cm².

Degadur® 418 har gode applikationsegenskaber og er specielt velegnet til belægninger med farvet sand, der påføres med stålplade.

Alle Degadur™ produkter er hærdeet med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® 418 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	4,5	ca 40	ca 70
10	3,0	ca 35	ca 75
15	2,5	ca 25	ca 55
20	2,0	ca 15	ca 35
30	1,0	ca 25	ca 70

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur

Hærdermængde for en blanding af 6,7 kg/7 L Degadur® 418 (+20 kg färgsand):

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	300	4,6	ca 40	ca 70
10	200	3,0	ca 35	ca 75
15	168	2,5	ca 25	ca 55
20	134	2,0	ca 15	ca 35
30	67	1,0	ca 25	ca 70

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.

Degadur® 418 er ikke egnet som primer eller toplak.

Primers: Degadur® B-71 eller Degadur® 111 - til fugtige overflader.

Toplak: Degadur® 527, Degadur® 526 (til varme og våde overflader), Degadur® 165, Degadur® 529.