

DEGADUR® 419

Lav viskositet, let elastisk, bindemiddel til stålbelagte eller polstrede, fugefri belægninger indendørs og udendørs. Bindemidlets elasticitet minimerer risikoen for revner og giver en holdbar overflade, 3-6 mm i lagtykkelse for medium belastning, trykstyrke omkring 400 kg / cm².

Degadur® 419 har gode applikationsegenskaber og er specielt velegnet til belægninger med farvet sand, der påføres med stålplade.

Alle Degadur™ produkter er hærdet med hærdpulver af BPO (indeholder Dibenzoyleperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdemængde for Degadur® 419 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid(min)
5	4,5	ca 21	ca 44
10	3,0	ca 21	ca 42
15	2,5	ca 20	ca 38
20	2,0	ca 17	ca 35
30	1,0	ca 16	ca 31

Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.

Hærdemængde for en blanding af 6,7 kg /7 L Degadur® 419 (+20 kg färgsand):

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid(min)
5	300	4,6	ca 21	ca 44
10	200	3,0	ca 21	ca 42
15	168	2,5	ca 20	ca 38
20	134	2,0	ca 17	ca 35
30	67	1,0	ca 16	ca 31

Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse anslåede værdier i det gældende arbejdsmiljø.

Degadur® 419 er ikke egnet som primer eller toplak.

Primers: Degadur® B-71, eller Degadur® 111 - til fugtige overflader.

Toplak: Degadur® 527, Degadur® 526, Degadur® 165, Degadur® 529.

Bemærk, at Degadur® 419 har en blålig farve.