

DEGADUR® III

Medium viskøst methacrylatprimer til fugtige underlag af beton og cement. Underlaget må ikke have fri vand i vandpytter. For tørre underlag anvendes Degadur® B-71.

Degadur® III påføres med gummirake og ruller efter tilsætning af specielt fyldstof og hærdpulver. Bemærk at tilsætningsstoffet er nødvendigt for funktionen, og at primeringen er mere tidskrævende og arbejdskrævende end for tørre underlag. Primer W skal bearbejdes ned i underlaget.

Adgang afhænger af underlaget, normalt forbrug 0,5-1,2 kg / m² inklusive fyldstof.

Blandningsforhold: Degadur® III: 18,6 kg

Degadur® III – Filler III: 10 kg

Degadur® III hærdet hurtigt og sikkert efter tilsætning af hærdpulver.

Alle Degadur™ produkter er hærdet med hærdpulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdemængde for Degadur® III i vægtprocent. BEMÆRK inklusive fyldstoffer:

Temperatur (°C)	Hærdet (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdestid (min)
1	3,3	ca 33	ca 56
5	2,0	ca 11	ca 30
10	1,5	ca 8	ca 30
15	1,2	ca 8	ca 30
20	1,0	ca 7	ca 30
25	0,7	ca 8	ca 30

Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur

Hærdemængde for en blanding af 18,6 kg Degadur® III + 10 kg Fyldstoffer III:

Temperatur (°C)	Hærdet (gram)	Hærdet (dl)	Potlife (min)	Hærdestid (min)
1	940	15	ca 33	ca 56
5	570	9,1	ca 11	ca 30
10	430	6,9	ca 8	ca 30
15	340	5,5	ca 8	ca 30
20	286	4,6	ca 7	ca 30
25	200	3,2	ca 8	ca 30

Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.