

DEGADUR® 530

Mediumviskøst, methacrylatharpiks til fremstilling af elastisk to-komponent toplak på DEGADUR® 332 eller DEGADUR® 420 belægninger, indendørs og udendørs.

DEGADUR® 530 er en toplak især til udvendig anvendelse med yderligere forbedret UV- og aldring modstand.

Degadur® 530 er en passende toplak i fryseri- og kølerum, lastskibe og andre overflader, der udsættes for varme, sol og kulde som balkoner mv. Anvendes også som primer på manglende underlag.

Den samlede mængde katalyseret DEGADUR® 530 hældes fuldstændigt på belægningen og fordeles ved hjælp af et gummiblاد, hvis overfladen er forberedt. I tilfælde af glatte overflader skal gummibladet finjusteres (1 mm tænder).

For at opnå bedst hærkning er det nødvendigt at anvende DEGADUR® 530 med en mindste tykkelse på ca. 0,4 mm (400 g / m²) hver arbejds gang. For at sikre den rigtige skridmodstand og for at undgå gulning og flassing kun maksimalt ca. 0,8 mm (800 g / m²) skal påføres.

Alle Degadur™ produkter er hærde med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® 530 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	3,5	ca 35	ca 70
10	2,5	ca 30	ca 60
15	2,0	ca 30	ca 50
20	1,5	ca 20	ca 40
30	1,0	ca 16	ca 30

Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.
Hærdermængde for en blanding af 6,7 kg / 7L Degadur® 530:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	235	ca 35	ca 70
10	168	ca 30	ca 60
15	134	ca 30	ca 50
20	100	ca 20	ca 40
30	67	ca 16	ca 30

Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.

For at undgå forskellige farveresultater og for at få en tilstrækkelig hærkningsproces anbefales det ikke at anvende DEGADUR®530 under direkte sollysforhold.

Brug effektiv luftventilation for at sikre en sikker overfladebehandling. På grund af den termoplastiske karakter af MMA-belægninger sorte dækmærker (glidemærker) kan vises fra gaffeltrucks.