

DEGADUR® 526

Degadur® 526 er egnet som toplak og forsegling i de fleste miljøer. Giver en hårdfør overflade og god beskyttelse af belægningen. I kombination Degadur® 420 er Degadur® 526 særligt egnet i levnedsmiddelsindustrien, hvor belastning fra varmt vand og fedt kan forekomme.

Degadur® 526 er også egnet som toplak eller forsegling af Degadur® 420.

- Forbedret bestandighed mod varmt vand. Hvidner ikke og tåler fedt op til ca. 80°C.
- Lav gulning og gode egenskaber ved ældning - gulvet ser friskt ud.
- Gode egenskaber ved påføring samt gode flydeegenskaber.
- God kemikalieresistens.

Alle Degadur™ produkter er hærdeet med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® 526 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vikt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	1,5	ca 75	ca 80
10	1,5	ca 35	ca 45
20	1,0	ca 18	ca 35
25	1,0	ca 15	ca 25

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.

Hærdermængde for en blanding af 6,7 kg/6,8L Degadur® 526:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	100	1,6	ca 21	ca 44
10	100	1,6	ca 21	ca 42
20	67	1,0	ca 17	ca 35
30	67	1,0	ca 16	ca 31

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.