

DEGADUR® HÆRDEPULVER

Hærdemængde i vægtprocent:

Produkt	1 °C	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Degadur 332		5,0	4,0		2,0		1,0	
Degadur 529			2,5		1,5			1,0
Degadur 165		1,8	1,5	1,0	0,8			
Degadur CP 200	5,0		4,0		2,5	2,0	1,5	
Degadur 527			1,5		1,5	1,0	1,0	
Degadur 419		4,5	3,0	2,5	2,0		1,0	
Degadur 151		4,0	3,0		2,0		1,5	
Degadur 418		4,5	3,0		2,0		1,0	
Degadur 430		5,0	4,0		2,0		1,0	
Degadur 115	3,3	2,0	1,5	1,2	1,0	0,7		
Degadur B71/112		6,0	5,0		3,0		2,0	
Degadur 526		1,5	1,5		1,0	1,0		

Hærdemængden beregnes ud fra det anvendte bindemiddel.

Med temperatur menes bindemiddel-, luft og gulvtemperatur.

Hærdemængden for Degadur® III beregnes efter bindemiddel + filler.

Degadur® 529 kan anvendes ved 0 °C ved brug af 0,5% Degadur® Accelerator 101 og 4,5% Degadur® Hærdpulver.