

# ERADUR® TOPPLACK PU MATT

<b>Produkttype:</b>	Tokomponent, vand- og polyurethanbaseret forsejling/toplak med lavt VOCindhold. Produktet hælder til en mat, slidstærk overflade. Gulner ikke og er UVbestandig. Kan fås ufarvet eller farvet.	
<b>Brugsområde:</b>	Matlak og beskyttelseslak til polyurethan og epoxybelægninger.	
<b>Egenskaber:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exceptionel slidstærk toplak</li><li>• Høj lysægtighed og UV-modstand</li><li>• Vandbaseret med diskret lugt</li><li>• Gør det nemmere at rengøre polyurethangulv</li><li>• Gør epoxybelægninger modstandsdygtige over for ridser</li><li>• God resistens mod hælemærker</li><li>• God resistens mod industrikemikalier, også organiske syrer.</li></ul>	
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 10-30°C. Max relativt fugt på 75% Under udførelse af belægningen, og den efterfølgende tørreperiode skal der sørges for god udluftning/ ventilation.	
<b>Hærdningstid:</b>	8-16 timer før påføring af flere lag 16-24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 2-6 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
<b>Blandingsforhold:</b>	4,5 vægtdele Eradur Topplack PU Matt comp A (4,0 kg) 1 vægtedel Eradur Topplack PU Matt comp B (0,9 kg)  <i>Rør op basen før tilsætning af hælder. Bland bas og hælder i mindst 3 minutter. Tilsæt vand, ca. 15%, og bland forsigtigt i ca. 1 minut efter tilsætning af vand. Tilsæt yderligere ca. 15% vand for at undgå variation i glans. Luftfugtigheden må ikke overstige 75% RF under hærdning, og overfladen skal være mindst 3°C over dugpunktet. Siles med fordel.</i>	
<b>Sikkerhed:</b>	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
<b>Teknisk specifikation:</b>	Massefylde	base: 1,05 g/cm <sup>3</sup> hælder: 1,15 g/cm <sup>3</sup> blanding: 1,07 g/cm <sup>3</sup>
	Tørstofindhold	45%
	Glans:	mat
	Rækkeevne	100-120 g/m <sup>2</sup> (per lag)
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (5-30°C)
	VOC	< 1 %

DK-09.06.2024