

ERADUR® FLOORSEALER 101

Produkttype:	Vandbaseret dispersion (1K). Beregnet til maling af beton- og spartelgulve, men kan også anvendes på andre underlag som f.eks. træ og fibergips.																		
Kulör:	Transparent i tør tilstand. Minimal påvirkning af underlagets farve.																		
Brugsområde:	Anvendes som primer i Eradur Floorsealer-systemet. • Tilpasset cement-, beton- og spartelgulve • Giver en hydrofobisk overflade, som letter rengøring • To til tre lag anbefales på ubehandlede overflader • Minimal nuancepåvirkning • Egnet til miljøkrav som f.eks. indendørs luftkvalitet (TVOC)																		
Egenskaber:	Støvbinding og enkel overfladebeskyttelse. Meget god vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Eradur Floorsealer 101 er ikke klassificeret som giftig. Påføringen er ukompliceret og kræver ikke specialudstyr ud over det, der normalt anvendes til støvbinding og/eller lakering af cementbaserede overflader. Afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarlig																		
Anvendelsestemperatur:	• Underlag: $\geq 12^{\circ}\text{C}$ • Rumtemperatur: $\leq 27^{\circ}\text{C}$ • Dugpunkt: Minimum 3°C over dugpunktet																		
Forbehandling:	Overfladen skal være tør, ren og fri for fedt og støv. Cementhud skal fjernes. Spartelmasse skal være lagt i henhold til leverandørens anvisninger, og deres anbefalede tørretid skal overholdes. Sørg for god ventilation og undgå kondens. Indholdet omrøres grundigt før påføring. Vær opmærksom på underlagets fugtindhold og porøsitet.																		
Forbrug:	Ca. 0,1 kg/m ² afhængigt af underlagets absorptionsevne. Den ansvarlige håndværker skal overvåge påføringen.																		
Blandingsforhold:	1,00 vægt del Eradur Floorsealer 101 (8 kg). Dette er et 1-komponentprodukt og kræver ingen blanding med anden komponent.																		
Sikkerhed:	Brug beskyttelsesbriller og -tøj ved håndtering og påføring. Læs advarselsmærkningen og sikkerhedsdatabladet før brug.																		
Tekniske specifikationer	<table><tr><td>Trækstyrke:</td><td>Brud i beton</td></tr><tr><td>Taberabrasion (EN 7784-2):</td><td>179 mg CS-10</td></tr><tr><td>Vedhæftning (tværsnit):</td><td>1</td></tr><tr><td>TVOC (EN 16516 IAC Gold):</td><td>$\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$</td></tr><tr><td>Pletbestandighed:</td><td></td></tr><tr><td>Ketchup, sennep, eddike:</td><td>0</td></tr><tr><td>vand, rengøringsmiddel, olie:</td><td>0</td></tr><tr><td>Kaffe:</td><td>2</td></tr><tr><td>Opbevaringstid:</td><td>Ca. 12 måneder i uåbnet emballage ved 15°C</td></tr></table>	Trækstyrke:	Brud i beton	Taberabrasion (EN 7784-2):	179 mg CS-10	Vedhæftning (tværsnit):	1	TVOC (EN 16516 IAC Gold):	$\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Pletbestandighed:		Ketchup, sennep, eddike:	0	vand, rengøringsmiddel, olie:	0	Kaffe:	2	Opbevaringstid:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage ved 15°C
Trækstyrke:	Brud i beton																		
Taberabrasion (EN 7784-2):	179 mg CS-10																		
Vedhæftning (tværsnit):	1																		
TVOC (EN 16516 IAC Gold):	$\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$																		
Pletbestandighed:																			
Ketchup, sennep, eddike:	0																		
vand, rengøringsmiddel, olie:	0																		
Kaffe:	2																		
Opbevaringstid:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage ved 15°C																		

DK-01.01.2025