

ERADUR® BINDER

- Produkttype:** To – komponent epoxyplast, opløsningsmiddelfri med tørstofindhold på 100%. Giver en ufarvet, blank og tæt overflade.
- Andvendelsesområde:** Bindemiddel til fugefri belægninger med indfarvet kvartssand. Bindemiddel til stentæppe, støvbinding osv.
- Egenskaber:**
- Lavviskos formel specielt tilpasset farvede sandbelægniner.
 - Bindemiddel til skrubespartling, afjævningsmasser osv.
 - Primer til betongulve før maling, belægning eller stentæppe.
- Meget god indtrængning og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Forskærker betonoverfladen. Udemærket til støvbinding, giver betonen en tæt, slidstærk og kemikalieresistent overflade.
- Anv. Temperatur:** Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–30 °C.
- Brugstid:** Brugstid efter blanding ca. 50 min.
- Hærdetid:** 8–16 timer før påføring af belægning eller maling.
24 timer før gangtrafik og lettere belastning.
5–7 døgn før fuld udhærdning og kemikalieresistens.
- Blandingsforhold:** 2 vægtdele ERADUR Binder komp A, (10 kg)
1 vægtdele ERADUR Binder komp B, (5 kg)

ERADUR er et to – komponentsprodukt hvilket medfører at dårlig blanding af produktet, kan resultere i delvist uhærdet belægning. Bland derfor komponenterne i flere minutter mod spandens bund og kanter med rørværk der er egnet til formålet.

Blandingen skal derefter anvendes straks på gulvet, da hærdningen sker hurtigt i spanden.

Det er vigtigt at blandingsforholdet er præcist mellem base og hærdere.

Base, hærder og fillermateriale bør være stuetemperatur ved anvendelse.

Sikkerhed:

Anvend sikkerhedsbriller og godkendt arbejdstøj samt nitrilhandsker under blanding og påføring.

Læs altid sikkerhedsdatabladet inden produktet bruges.

Teknisk specifikation:

Trækstyrke	ca 35 N/mm ² d.v.s. brud i betonen.
Trykstyrke	ca 50 N/mm ²
Densitet	base: 1,12 gr/cm ³ hærder: 1,01 gr/cm ³ mix: 1,08 gr/cm ³
Viskositet, 25°C	letflydende, ca 0,4 Pa s
Tørstofsindhold	100%
Glans	Blank
Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage ved minimum 15 °C