

ERADUR[®] BINDER TIX

Produkttype:	To-komponent, tixotropisk, opløsningsmiddelfri epoxyplast.	
Brugsområde:	Tixotropisk, drypfri toplak, der er beregnet til påføring på vægge, sokler osv.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Gode mekaniske egenskaber.• Lav gulning og høj lysægthed.• God resistens mod uorganiske syrer, alkalier, benzin og olier. <p>En klarlak, der er fremstillet til brug som toplak på lister, sokler og vægge, hvor der er behov for lav gulning, høj lysægthed kombineret med slidstyrke og evne til at tåle slitage. Produktet afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarligt. I øvrigt har produktet de samme egenskaber som Eradur Toplak.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (væg- og gulvtemperatur): 15-30 °C.	
Brugstid:	Brugstid efter opblanding er ca. 30 min.	
Hærdningstid:	8-16 timer før påføring af belægning eller maling. 24 timer før berøring ved gang og lettere belastning. 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	2,24 vægtdele ERADUR Binder Tix, komponent A (11,2 kg) 1 vægt del ERADUR Binder Tix, komponent B (5 kg) <i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs advarselsetiketten og vareinformationsbladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Massefylde	base: 1,12 g/cm ³ hærder: 1,01 g/cm ³
	Viskositet, 25°C	tixotropisk
	Tørstofindhold	100%
	Glans	blank