

ERADUR[®] BINDER PL

Produkttype:	To – komponent epoxyplast, opløsningsmiddelfri med tørstofindhold på 100%. Giver en ufarvet, blank og tæt overflade.	
Brugsområde:	Bindemiddel til fugefri belægninger med indfarvet kvartssand. Bindemiddel til epoxybrug, støvbinding osv.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Lavviskos formel specielt tilpasset farvede sandbelægninger.• Bindemiddel til sand i epoxybrug, eller som afjævningslag.• Primer til betongulve før epoxybelægning, linoleum eller tæppelægning. <p>Meget god indtrængning og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Forstærker betonoverfladen. Udemærket til støvbinding, giver betonen en tæt, slidstærk og kemikalieresistent overflade.</p>	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–30 °C.	
Varighed:	Brugstid efter blanding er ca. 50 minutter.	
Hærdningstid:	8–16 timer før påføring af videre belægning 24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	2 vægtdele ERADUR Binder PL, comp A, (10 kg) 1 vægtdel ERADUR Binder PL, comp B, (5 kg)	
	ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Trækstyrke	ca. 35 N / mm ² dvs. brud i beton.
	Trykstyrke	ca. 50 N / mm ²
	Densitet	base: 1,12 gr/cm ³ hærder: 1,01 gr/cm ³ mix: 1,08 gr/cm ³
	Viskositet, 25°C	letflydende, ca 0,4 Pa s
	Volumentørstof	100%
	Glans	blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15 ° C).