

# ERADUR<sup>®</sup> PU 750PD

<b>Produkttype:</b>	To-komponent opløsningsmiddelfri, pigmenteret, polyuretan.	
<b>Brugsområde:</b>	Slidlag til parkeringshuse, garager og gangområder, anvendes i belægningssystemet Eradur Traffic/Parking til: Topcoat på afsandede overflader.	
<b>Egenskaber:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gode mekaniske egenskaber.</li><li>• God resistens mod hyppigt forekommende kemikalier i P-hus/garage.</li><li>• Mørkner og gulner i UV-lys.</li><li>• afgiver ingen lugt eller smag, og er ikke brandfarlig.</li></ul>	
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Giver en sikker og problemfri hærkning mellem 10-30°C. Er følsom overfor høj fugtighed under udførelse og afhærdning RF<85% (20°C)	
<b>Brugstid:</b>	Brugstid efter blandning er ca. 15 min.	
<b>Hærdetid:</b>	16 timer før gangtrafik 2-3 døgn før lettere belastning. 3 døgn før fuld udhærdning og kemikalieresistens.	
<b>Blandingsforhold:</b>	ERADUR PU 750PD komp A (15 kg) ERADUR PU 750 komp B (4,5 kg)  <i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumstemperatur ved brug.</i>	
<b>Sikkerhed:</b>	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
<b>Teknisk specifikation:</b>	Trykstyrke	ca 54 MPa
	Bøjningsstyrke	ca 30 MPa
	Trækstyrke	ca 20 MPa
	Densitet	1,4 g/cm <sup>3</sup> , blanding.
	Viskositet, 25°C	ca 1,2 Pa s
	Tørstofsindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (>15 °C).