

# ERADUR® TOPPLACK TIX

<b>Produkttyp:</b>	Tvåkomponents, tixotrop, lösningsmedelsfri epoxiplast.	
<b>Användningsområde:</b>	Tixotrop topplack för applicering på vertikala ytor. Topplack och försegling av färgsandsgolv.	
<b>Egenskaper:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Goda mekaniska egenskaper.</li><li>• Låg gulning och god ljusäktethet.</li><li>• Mycket god resistens mot oorganiska syror, alkali, bensin, oljor.</li></ul> <p>En högkvalitativ klarlack formulerad för användning som topplack på beläggningar med höga krav på låg gulning, hög ljusäktethet i kombination med nötningstålighet och slitstyrka. Produkten avger inga lukt- eller smakämnen, och är inte brandfarlig.</p>	
<b>Anv. Temperatur:</b>	Användningstemperatur (golvtemperatur): 10-30 °C.	
<b>Brukstid:</b>	Brukstid efter blandning ca 20-30 min.	
<b>Härdningstid:</b>	24 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
<b>Blandningsförhållande:</b>	2,24 viktdelar ERADUR Topplack Tix, komp A (11,2 kg) 1 vikt del ERADUR Topplack Tix, komp B (5 kg)	
	<p><i>ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering. Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och filler material bör vara rumstempererat vid användning.</i></p>	
<b>Säkerhet:</b>	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
<b>Teknisk specifikation:</b>	Tryckhållfasthet	ca 70 N/mm <sup>2</sup>
	Böjhållfasthet	ca 65 N/mm <sup>2</sup>
	E-modul	ca 2400 N/mm <sup>2</sup>
	Draghållfasthet	ca 45 N/mm <sup>2</sup>
		dvs. brott i betongunderlaget.
	Slaghållfasthet	ca 50 mj/mm <sup>2</sup>
	Glasomvandlingstemperatur	ca 42°C
	Martens Temperatur	ca 33°C
	Densitet	bas: 1,14 gr/cm <sup>3</sup> härdare: 1,00gr/cm <sup>3</sup>
	Viskositet, 25°C	Tixotrop
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning. (> 15 °C)