

DEGADUR® 420

Mellemviskøst elastisk bindemiddel til fremstilling af gulve med tokomponentbelægninger. Ved anvendelse af stålbræt, selvnivellerende, glatte eller strøede indendørsbelægninger til beton- og metaloverflader. Eget til våde og tørre områder. Anbefales til storkøkkener.

Degadur® 420/1- og 420/2-belægninger påføres med et stålbræt eller en gummiskrabber i en minimumstykkelse på 2 mm. Til glatte overflader anbefales efterfølgende behandling med en pigroller. Til dekorative overflader kan farvede flakes (3–4 mm), farvet kvartssand (belagt med EP- eller PU-bindemiddel) eller granodiorit i størrelserne 0,3–0,8 mm eller 0,7–1,2 mm strøs ud i den selvnivellerende belægning.

Påføringen af Degadur® 420/3 udføres med en justerbar gummiskrabber og udjævnes derefter med et fleksibelt stålbræt.

Den samlede katalyserede mængde af 420/4-belægningen hældes ud på det primede underlag, fordeles med et finjusteret gummiblad (2–4 mm tænder) og efterrulles med en nylonrulle (12–14 mm vævet).

Overfladen på Degadur® 420-belægninger kræver en klar eller pigmenteret Degadur® topcoat.

Alle Degadur™-produkter hærdes med BPO-hærdepulver (indeholder dibenzoylperoxid).

Hærdermængde for Degadur® 420 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærderetid(min)
5	4,0	ca 35	ca 65
10	2,5	ca 30	ca 65
15	2,0	ca 30	ca 55
20	1,0	ca 25	ca 45
25	1,0	ca 15	ca 30
30	1,0	ca 13	ca 35

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.

Hærdemængde for en blanding af 6,9 kg/7 L Degadur® 430 (+20 kg farvesand):

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærderetid (min)
5	268	4,0	ca 35	ca 65
10	168	2,5	ca 30	ca 65
15	134	2,0	ca 30	ca 55
20	67	1,0	ca 25	ca 45
25	67	1,0	ca 15	ca 30
30	67	1,0	ca 13	ca 35

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.

Degadur® 420 er ikke egnet som primer eller topcoat.

Primere: Degadur® 112 eller Degadur® 115 – til fugtige underlag.

Topcoats: Degadur® 527, Degadur® 526 (til varme og våde overflader), Degadur® 165, Degadur® 530.

DK-09.06.2026

Disse anvisninger og råd er baseret på vores egne erfaringer med produkterne. Da udførelsen af arbejdet ligger uden for vores kontrol, er vores ansvar begrænset til materialets kvalitet. Vores erfaring og viden om produkterne er naturligvis mere omfattende, end hvad der kan beskrives her. Kontakt os gerne for yderligere information, eller besøg vores hjemmeside.