

ERADUR® FLOORSEALER 220

Produkttype:	(I K) Pigmenteret vandbaseret dispersion til gulve og vægge. Beregnet til maling af beton og flydespartel og kan med fordel anvendes på andre underlag, f.eks. træ og fiberplader.														
Anvendelsesområde:	• Tilpasset til cement-, beton- og flydespartelgulve, hvor der ønskes en beskyttende overflade. • Specielt udviklet til anvendelse med Eradur Floorflex. • Til horisontal anvendelse. • Giver en hydrofob overflade, hvilket letter den almindelige gulvpleje. • Lavt VOC-indhold.														
Egenskaber:	Giver en tæt overflade, som kan tilpasses de krav, der stilles til underlaget. Vedhæftningen til beton og andre mineralske underlag er meget god. Eradur Floorsealer 220 er ikke klassificeret som giftig eller allergifremkaldende (f.eks. H317). Påføringen er ukompliceret og kræver ikke specialudstyr ud over det, der normalt anvendes ved almindeligt epoxyarbejde. De ønskede slutegenskaber opnås sikkert og problemfrit. Afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er heller ikke brandfarlig.														
Anvendelsestemperatur:	Giver en sikker og problemfri påføring mellem 10–30 °C.														
Hærdetid:	2–3 timer, kan overmales.														
Forbehandling:	Overfladen, der skal behandles, skal være tør og ren. Indholdet omrøres grundigt før påføring.														
Forbrug:	Ca. 0,15 kg/m². Forbruget varierer afhængigt af underlagets evne til at absorbere produktet, miljøet samt designet. Den ansvarlige håndværker skal overvåge påføringsprocessen.														
Blandingsforhold:	Eradur Floorsealer 220 (5 kg) <i>Eradur Floorsealer 220 er et enkomponentprodukt og skal derfor ikke blandes med en anden komponent. Produktet skal omrøres grundigt.</i> Anvend med fordel en mohairrulle, ikke en skumgummirulle.														
Sikkerhed:	Brug beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning ved omrøring og påføring. Læs advarselsetiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.														
Teknisk specifikation:	Nedenstående værdier: Floorsealer 101, 220 <table><tr><td>Trækstyrke</td><td>Brud i beton.</td></tr><tr><td>Taber-slid</td><td>50*–75** mg CS-10 (EN 7784–2)</td></tr><tr><td></td><td>*Cross link, ** uden Cross link</td></tr><tr><td>Gittersnit (vedhæftning)</td><td>I</td></tr><tr><td>Glans</td><td>Mat</td></tr><tr><td colspan="2">Til kemisk bestandighed anbefales anvendelse med cross link.</td></tr><tr><td>Opbevaringstid</td><td>ca. 6 måneder i ubrudt emballage. (15 °C)</td></tr></table>	Trækstyrke	Brud i beton.	Taber-slid	50*–75** mg CS-10 (EN 7784–2)		*Cross link, ** uden Cross link	Gittersnit (vedhæftning)	I	Glans	Mat	Til kemisk bestandighed anbefales anvendelse med cross link.		Opbevaringstid	ca. 6 måneder i ubrudt emballage. (15 °C)
Trækstyrke	Brud i beton.														
Taber-slid	50*–75** mg CS-10 (EN 7784–2)														
	*Cross link, ** uden Cross link														
Gittersnit (vedhæftning)	I														
Glans	Mat														
Til kemisk bestandighed anbefales anvendelse med cross link.															
Opbevaringstid	ca. 6 måneder i ubrudt emballage. (15 °C)														

DK-04.10.2025