

# ERADUR<sup>®</sup> TF

<b>Produkttype:</b>	Tokomponent, opløsningsmiddelfri, pigmenteret epoxyplast.	
<b>Anvendelsesområde:</b>	Tykkfilmsmaling 0,4–1 mm i lagtykkelse.  Er tilpasset til brug på overflader udsat for slidsom trafik med krav om et tykkere slidlag. Kan også anvendes til at give slidte epoxybelægninger et nyt slidlag.	
<b>Egenskaber:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hård, slidstærk og porefri overflade, som også kan skridsikres.</li><li>• Udfylder underlagets ujævnheder.</li><li>• Forlænger levetiden ved slidsom belastning.</li><li>• God kemikalieresistens.</li></ul> <p>Belægningen tåler benzin, olier, fedt, salte, vand m.m. Begrænset bestandighed mod stærke syrer og stærke opløsningsmidler. Bestandigheden mod alkali og lud er god. Afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer, er ikke brandfarlig.</p>	
<b>Driftstemperatur:</b>	Driftstemperatur (gulvtemperatur): 15-25°C. (RF <80% Luft, RF <93% Beton) Kan også anvendes ved andre temperaturer. Så kræves der en speciel hærder.	
<b>Pot life:</b>	Brugstid efter blanding ca. 50 min.	
<b>Hærdningstid:</b>	24–36 timer for fodtrafik og lettere belastning. 5–7 døgn for fuld hærdning og kemikalieresistens.	
<b>Blandingsforhold:</b>	Eradur TF komp, A (9,9 kg) Eradur TF komp, B (3,4 kg)  Eradur TF er et tokomponentprodukt, hvilket betyder, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor grundigt i flere minutter mod spændens bund og sider med maskine lige før påføring.  Det er vigtigt, at blandingsforholdet er præcist mellem base og hærder. Base, hærder og fyldmateriale bør have stuetemperatur ved anvendelse.	
<b>Sikkerhed:</b>	Brug beskyttelsesbriller og beskyttelses tøj ved blanding og påføring. Læs advarselmærkning og sikkerhedsdatablade inden brug.	
<b>Teknisk specifikation:</b>	Trækstyrke	ca 45 N/mm <sup>2</sup> , dvs. brud i betonunderlaget
	Trykstyrke	ca 65 N/mm <sup>2</sup>
	E-modul	ca 2000 N/mm <sup>2</sup>
	Densitet	base: 1,51 gr/cm <sup>3</sup> hærder: 1,02 gr/cm <sup>3</sup> mix: 1,28 g/cm <sup>3</sup>
	Volumentørstof	100%
	Glans	Blank
	Opbevaringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15°C).

DK-08.06.2025