

ERADUR[®] WB PU RAL

Produkttype:	Pigmenteret to-komponent vand- og polyurethanbaseret toplak med lavt VOC-indhold.	
Anvendelsesområde:	Pigmenteret mat lak og beskyttelseslak til polyurethan- og epoxibelægninger.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Utroligt slidstærk toplak.• Fremragende modstand mod lys og UV-stråling.• Vandbaseret med en diskret duft.• Øger belægningens modstandskraft mod ridser.• Giver en beskyttende og hydrofob overflade	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–30°C.	
Brugtid:	Brugtid efter blanding er ca. 40 min ved 20°C.	
Hærdningstid:	8–16 timer før påføring af et andet lag. 16–24 timer før fodtrafik og let belastning. 2–6 døgn for fuld hærdning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	Eradur WB PU RAL komp A (5,0 kg) Eradur WB PU RAL komp B (0,9 kg) <i>Rør basen op før tilsætning af hærder. Bland base og hærder i mindst 3 minutter. Tilsæt derefter ca. 10 % vand og bland forsigtigt i ca. 1 minut efter tilsætning. Tilsæt yderligere ca. 10 % vand for at undgå variation i glans. Luftfugtigheden må ikke overstige 75 % RF under hærdning, og overfladen skal være mindst 3°C over dugpunktet.</i>	
Sikkerhed:	Brug beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs advarselsetiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Densitet	base: 1,05 g/cm ³ hærder: 1,15 g/cm ³ blanding: 1,07 g/cm ³
	Taber-abrasion	≤5mg CS-10 (EN 7784–2)
	Volumentørstof	45%
	Glans	Matt
	Forbrug	100–120 g/ m ² (pr. lag)
	Opbevaringstid	6 måneder i uåbnet emballage (5–30°C)

DK-22.10.2025